PEINTSOL

PEINTURE DE SOL MONO COMPOSANT

RÉF > PNT70-74 25/10/2010

PROPRIÉTÉS

Peinture à base d'alkyde uréthane monocomposant, cette peinture évite l'effritement, l'usure du ciment et permet un nettoyage aisé des sols ainsi protégés.
PEINTSOL est prêt à l'emploi (aucun mélange à réaliser).

SUPPORTS

Ciment, béton, carrelage, pierre, bois… **PEINTSOL** se révèle être aussi une excellente peinture murale. Sur surface métallique, préparer le support avec CELTIC RUST, PRIMINOX, POXYPRIM.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

Le sol devra être impérativement, soit neutralisé (ciment neuf après 28 jours), soit déroché (ciment glacé), soit dégraissé (ciment ancien) avec une solution de PRESOL à 1/5. Dans tous les cas, le support sera rincé abondamment à la Haute Pression et un temps de séchage de 3 à 4 jours sera nécessaire avant toute application de **PEINTSOL.**

APPLICATION

> Brosse – Rouleau : 2 couches (1ère couche diluée à 10 % de PEINDIL).
> Pistolet airless : 2 couches diluées à 5 % de PEINDIL
> Température d'application comprise entre 5 °C et 35°C.

NETTOYAGE DU MATERIEL : AU PEINDIL

CARACTÉRISTIQUES

Viscosité :	2 mn CNF4
Densité :	1,3 à 1,5 selon les teintes.
Extrait sec en poids :	65 %.
Extrait sec en volume :	53 %.
Teinte :	Beige , vert amande, brun rouge, gris clair, blanc.
Aspect :	Satiné.
Rendement :	8 à 10 m²/kg/couche de 35 microns selon la porosité du support.
Séchage :	HP : 1 h – sec : 3 h - Durée : 24 h
Recouvrable :	Après 5 à 7 h .

Résiste à une température de 90°C.
Conservation en emballage fermé : 1 an.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site **www.celtique-industrielle.fr**

LES + PRODUITS

MISE EN ŒUVRE FACILE : PRÊTE À L'EMPLOI

TRÈS BONNE RÉSISTANCE AUX TRAFICS IMPORTANTS

ASPECT REMARQUABLE

PERMET LE TRAITEMENT DE TOUT SUPPORT

CLASSIFICATION

- NFT 36005
  FAMILLE 1
  CLASSE 4A

LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 I PLÉRIN I T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com