

AQUAROB

PEINTURE ROUTIERE PHASE AQUEUSE



RÉF > AQR01/AQR06

05/05/2010

PROPRIÉTÉS

- **AQUAROB** est formulée à partir de résines acryliques en phase aqueuse.
- **AQUAROB** présente une excellente résistance aux agressions extérieures (humidité – gaz d'échappement – huiles – poussières - salissures de toutes sortes).
- Sa couleur n'est pas altérée par les rayons ultra-violets.
- Les changements de températures ne produisent aucun faïençage ou effritement du film, le polymère de base conservant une flexibilité permanente.
- Grâce à une composition étudiée des charges, **AQUAROB** n'est pas glissante, même par temps de pluie.
- Son adhérence sur tous supports et sa solidité lui confèrent une résistance à l'usure remarquable.

SUPPORTS

- **AQUAROB** s'applique sur tous types de revêtement de chaussée (bitume, béton)

PREPARATION DES SUPPORTS

- **AQUAROB** s'applique sur des supports propres et dépoussiérés.

APPLICATION

- Homogénéiser la peinture avant application.
- Brosse ou rouleau antigoutte.
- Pistolet pneumatique ou Airless : Dilution 5 à 10 % d'eau maximum.
- La température d'application doit être comprise entre 5 °C et 35 °C avec une humidité relative de l'air inférieure à 85 %.
- La température du support devra être au moins de 5°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation
- Pour obtenir la rétroréflexion et un pouvoir antidérapant supérieur par temps humide, saupoudrer les billes de verre VARILUX sur **AQUAROB** avant que celle-ci ne sèche.

NETTOYAGE DU MATERIEL

- Avec de l'eau ou NEMACRYL.

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 80% HR

Densité : 1.40 + 0,05.

Teinte : Selon tarif.

Aspect : Mat.

Teneur COV max : 39 g/l. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) 140 g/l (2010)

Rendement : 1.5 à 3.5 m²/kg/couche de 600 microns soit 300 à 600 g/m² selon la porosité du support et le mode application.

Bille de verre VARILUX : 250 à 300 g / m²

Temps de séchage	5°C	20°C	30°C
Hors poussière	30mn	10mn	5mn
Remise en circulation	2h	1h	0h45

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, **AQUAROB** pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

CONFORME COV 2010

Directive n°2004 – 42 / CE

PEINTURE DE TRACAGE
POUR TOUS TYPES
DE TRAVAUX ROUTIERS

SECHE RAPIDEMENT

REMISE EN
CIRCULATION APRES
60MINUTES

APPLICATION ENTRE
5°C ET 35 °C ET UNE
HYGROMETRIE < 85 %

TRES BON POUVOIR
OPACIANT

RESISTE :
- AUX UV
- AUX AGRESSIONS
EXTERIEURES

CLASSIFICATION
NFT 36005
FAMILLE 1
CLASSE 7 B1


LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com