PRIMUNI Aérosol

PRIMAIRE UNIVERSEL POUR ALLIAGES ET METAUX (ANTICORROSION)

RÉF > APR 18/07/2012

PROPRIÉTÉS

PRIMUNI est le primaire universel par excellence ; il présente :

➢ Une adhérence exceptionnelle sur des supports aussi variés que :

• Les alliages : galva, zinc, alu, inox…
• Certains plastiques (après essais préalables)
• Les métaux ferreux

➢ Un pouvoir anticorrosion remarquable : tenue au brouillard salin supérieure à 2 000 heures (Ri : 0).

➢ Une résistance importante au vieillissement

➢ Une recouvrabilité étonnante : seulement 2 heures après, et par tout type de finition (alkyde, acrylique, époxy, polyuréthane…). Suivant le type de peinture, la dureté à coeur ne sera obtenue qu'au bout de 12 à 24h à 20°C pour une alkyde, de 72 à 96h pour une époxy ou une polyuréthane.

➢ Une souplesse intéressante du film

➢ Une résistance à la température satisfaisante : 80°C.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Dérouiller (OFFCO dilué 1/4).
- Dégraisser (PREPEINT).
- Rincer, sécher.

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

Aspect : mat.
Séchage : HP : 15' - sec : 45' - dur : 72h.
Rendement : 6 à 8 m²/kg/couche de 30 microns.
Recouvrable : après 2h.
Résiste à 80°C.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site **www.celtique-industrielle.fr**

LES + PRODUITS

ADHERENCE EXCEPTIONNELLE AUSSI BIEN SUR :

- LES ALLIAGES :
  - ALUMINIUM, ZINC
  - GALVANISE, INOX
- CERTAINS PLASTIQUES
- LES METAUX (AVEC POUVOIR ANTICORROSION IMPORTANT)

RESISTE JUSQU'A 80°C

RECOUVRABLE A TOUT MOMENT PAR TOUT TYPE DE FINITION (ALKYDE, ÉPOXY, PU, ACRYLIQUE)

TENUE AU BROUILLARD SALIN SUPERIEURE A 2000 HEURES (Ri : 0)

CONFORMITÉ

- NFT 36005
  FAMILLE 1
  CLASSE 7A1

LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 I PLÉRIN I T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com