



PROPRIÉTÉS

ACTICYANO renforce les propriétés des colles cyanoacrylates en accélérant les temps de prise et en améliorant considérablement l'adhérence.

ACTICYANO s'applique par pulvérisation sur l'une des 2 faces à encoller avant dépose de la colle elle-même sur l'autre face.

ACTICYANO est un complément indispensable de notre colle **CYANOCOL** et est également compatible avec d'autres colles cyanoacrylates.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids spécifique : 0,8 g/ml.

Vitesse de prise : 2 à 10 secondes selon les matériaux.

Température d'utilisation : de +5°C à + 35°C,

Stockage : 3 ans si conservé hors gel (idéalement entre 5 et 30°C).

MODE D'EMPLOI

Les matériaux et surfaces à encoller doivent être propres, secs, exempts de poussières, de tous corps gras et de qualité constante.

Appliquer **ACTICYANO** par pulvérisation sur l'une des 2 surfaces à encoller.

Attendre l'évaporation partielle du produit pendant quelques secondes.

Déposer la **CYANOCOL** sur l'autre surface.

Ensuite assembler les 2 parties puis maintenir les surfaces en contact pendant la durée nécessaire à la prise de la colle qui est généralement de quelques secondes maximum (2 à 10 secondes selon les matériaux).

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



AVANTAGES :

- COLLAGE ULTRA RAPIDE
- ECONOMIQUE
- RAPIDITE D'INTERVENTION
- ACCELERE LE TEMPS DE PRISE



NE LAISSE PAS DE TRACE



FACILE D'EMPLOI



COMPATIBLE AVEC
TOUTES LES CYANOS



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR