POXYPRIM

PRIMAIRE EXPOXY BI COMPOSANT ANTI CORROSION

RÉF > ACR06 27/07/2016

PROPRIÉTÉS

Primaire permettant l'adhérence sur métaux et béton, à base de résine époxy modifiée aux polyamides. Le revêtement assure une excellente protection contre les agents chimiques, l'humidité et la corrosion. Il permet de cacher les légers défauts de surface.

SUPPORTS

Métaux, polyesters, plastiques (un essai préalable est conseillé), béton, enduits, bois.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Dérouiller, (DERPHOS) '
- Dégraisser, (PREFACE, PREPEINT)
- Rincer, sécher.

PREPARATION DU MELANGE

Ordre d'incorporation impératif :
3 volumes de résine pigmentée + 1 volume de durcisseur (il est préférable de mélanger avec un agitateur). Avant utilisation, attendre 10 minutes de mûrissement. (Le mélange doit être utilisé dans les 8 heures).

APPLICATION

- A la brosse ou au rouleau : prêt à l'emploi.
- Au pistolet pneumatique : dilution avec 30 % de DILUPOX.

La température d'application doit être de 15°C minimum et de 35°C maximum.

NETTOYAGE DU MATERIEL : Avec DILUPOX

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

Viscosité : 45 secondes, CNF 6.
Densité : 1.5.
Extrait sec : 67%.
Aspect : satiné.
Séchage : hors poussières : 30' - sec : 4H - Dur : 24H.
Rendement : 6 à 8 m² / kilo / couche de 25 microns selon le mode d'application.
Recouvrable : après 4 heures et avant 48 heures par lui-même et finitions compatibles (voir tableau de compatibilité). '
Couleur : brun rouge.
Résiste à 180°C.
Conservation en emballage fermé : base 12 mois- durcisseur 6 mois.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site **www.celtique-industrielle.fr**

LES + PRODUITS

PROTEGE CONTRE

- HUMIDITE
- AGENTS CHIMIQUES
- CORROSION

RESISTE JUSQU'A 180°C

ADHERE SUR DE NOMBREUX SUPPORTS :

- METAUX
- POLYESTERS
- PLASTIQUES
- BETON
- ENDUITS

PREPARE A UNE BONNE FINITION

MASQUE LES LEGERS DEFAUTS DE SURFACE

CONFORMITÉ

- NFT 36005 FAMILLE 1 CLASSE 6B

LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 I PLÉRIN I T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com