

■ CELTIC RUST LAQUE

LAQUE DE FINITION BRILLANTE



RÉF > B RAL

27/04/2016

■ PROPRIÉTÉS

CELTIC RUST LAQUE est une peinture de finition à haute brillance conçue avec des pigments anticorrosion dans un liant glycérophthalique modifié, contenant des inhibiteurs de corrosion.

CELTIC RUST LAQUE offre une excellente tenue aux ultra-violet et au brouillard salin.

CELTIC RUST LAQUE a été conçue pour réaliser un excellent travail de finition dans les meilleures conditions d'utilisation et de durabilité.

CELTIC RUST LAQUE assure le confort de l'utilisateur, car n'émet que peu d'odeur.

■ SUPPORTS

CELTIC RUST LAQUE s'applique sur métaux ferreux neufs ou en entretien.

■ PREPARATION DES SUPPORTS

* Sur métaux ferreux neufs : bien dégraisser, phosphater.

* Sur métaux ferreux oxydés : dérouiller.

Pour un travail de grande qualité : appliquer d'abord une couche de PRIMINOX, de PRIMUNI, d'ALKYPRIM ou de CELTIC RUST SATINE.

■ APPLICATION

Bien homogénéiser **CELTIC RUST LAQUE** avant application.

A la brosse, utiliser notre diluant PEINDIL ou DILUNI.

Au pistolet, utiliser notre diluant : PEINDIL à raison d'environ 15%.

Température d'application : entre 5 et 35°C.

■ NETTOYAGE DU MATERIEL

Au PEINDIL ou au DILUNI.

■ CARACTERISTIQUES A 20° ET 65 % HR

Viscosité : 2'30" CNF4.

Teneur COV. consulter la fiche de données de sécurité.

Densité : 1 à 1,3 selon les teintes.

Extrait sec en poids : 60%.

Aspect : très brillant, tendu.

Séchage : HP : 30mn - Sec : 1h30- Dur : 48h.

Recouvrable : 12h.

Rendement : 8 à 10 m²/kg/couche de 30 microns selon le mode d'application.

Teintes (RAL): Noir graphite 9011, rouge oxyde 3009, blanc pur 9010, gris argent 7001, gris silix 7032, ivoire clair 1015, bleu sécurité 5005, bleu ciel 5015, vert réséda 6011, vert mousse 6005.

Résiste à 90°C.

Conservation en emballage fermé : 12 mois.

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS



LAQUE DE
FINITION A HAUTE
BRILLANCE



TENUE AU
BROUILLARD SALIN
SUPERIEURE A
1 500 HEURES (RI : 0)
POUR LE SYSTEME
PRIMUNI + CELTIC
RUST LAQUE



EFFICACITÉ ET RAPIDITÉ
OPTIMALES* BEAUTE

* EFFICACITE

* RAPIDITE

* LONGEVITE

* PEU D'ODEUR

* PAS DE NOCIVITE



S'APPLIQUE
A LA BROSSSE
OU AU PISTOLET



RESISTE AUX
DEFORMATIONS DE
SUPPORT

CLASSIFICATION
NFT 36005
FAMILLE 1
CLASSE 4A



LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com