

■ PEINTASPORT S

PEINTURE DE TRACAGE POUR

AIRES DE SPORT



RÉF > PEI73/PEI79

20/12/2012

■ PROPRIÉTÉS

PEINTASPORT « S » est une émulsion aux copolymères acryliques avec agents de conservation. **PEINTASPORT « S »** contrairement au système de traçage traditionnel au plâtre offre de nombreux avantages.

- Ne craint pas l'humidité ce qui permet une utilisation plus facile.
- N'entraîne pas de surépaisseurs de lignes, dues aux couches successives, donc pas de faux rebonds, pas de déviation de trajectoire du ballon.
- Résiste aux « tacles glissés », en effet, son excellente adhérence offre une parfaite résistance aux glissades, aux frottements.
- Résiste aux intempéries.
- Améliore le repérage grâce à un blanc particulièrement lumineux, facilitant ainsi les prises de décisions de l'arbitre.
- Les traçages se trouvent espacés et sont souvent déterminés par la fréquence des tontes, permettant ainsi des économies importantes. L'hiver, le traçage dure plusieurs semaines.
- **PEINTASPORT « S »** s'applique essentiellement sur des surfaces engazonnées mais grâce à la noblesse de ses constituants, peut s'adapter à d'autres supports.

■ MODE D'EMPLOI

PEINTASPORT « S » s'utilise mélangé à l'eau dans des proportions variables suivant le matériel d'application utilisé, et suivant la saison. Un réglage de la viscosité s'avère donc nécessaire. **PEINTASPORT « S »** peut se diluer de 7 à 10 fois son volume d'eau selon la blancheur désirée. Sa richesse et sa consistance nécessitent une bonne homogénéisation de l'émulsion à l'aide d'un agitateur.

En règle générale 1 litre de **PEINTASPORT « S »** pour 7 à 8 litres d'eau suffisent (selon la blancheur désirée) pour tracer 6 à 700 m linéaire, c'est-à-dire un terrain.

■ APPLICATION

PEINTASPORT « S » peut s'appliquer par pulvérisation avec SPORT CLUB ou TRACELEC ou par transfert avec le TRACE LIGNE ROULEAUX.

■ NETTOYAGE DU MATERIEL

Le nettoyage du matériel se fait immédiatement avec NEMACRYL ou à l'eau.

■ CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65% HR

Teneur COV max : 3 g/l. Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/I) 140 g/l (2010)

Viscosité : Thixotropique.

Densité : 1,42 ± 0,05.

Extrait sec en poids : 57 ± 2%.

Aspect : mat.

Teinte : blanc, vert, jaune, rouge, bleu.

Séchage : HP : 10' - sec : 30'.

Conservation en emballage fermé : 12 mois.

■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

RESISTE AUX :

- INTEMPERIES
- FROTTEMENTS

ESPACE LES
TRACAGES



RESPECTE L'ENVIRONNEMENT

PERMET :

- UN GAIN DE TEMPS IMPORTANT
- UNE FACILITE D'UTILISATION
- UN TRACAGE PLUS NET

CLASSIFICATION AFNOR
NFT 36 005 FAMILLE 1
CLASSE 7



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR