

CELTIFIXALO

PEINTURE HYDRO PLIOLITHE

PRIMAIRE et FINITION



RÉF > CFO01

02/01/2020

PROPRIÉTÉS

- **CELTIFIXALO** est un primaire mono composant à l'eau Intérieur Extérieur à base de résine HYDRO PLIOLITHE conforme à la réglementation COV 2010.
- **CELTIFIXALO** peut être également utilisé en finition.
- **CELTIFIXALO** permet une adhérence excellente sur des surfaces humides mais non ruisselantes.
- **CELTIFIXALO** est une peinture micro poreuse. Perméable à l'air, elle permet la respiration des matériaux tout en restant imperméable à l'eau.
- **CELTIFIXALO** bloque les fonds.

SUPPORTS

- Bétons, bois, ciment, plâtre (neuf ou légèrement poudreux).

PREPARATION DES SUPPORTS

- Le support sera Conforme aux recommandations du DTU 59-1 concernant les travaux de peintures des bâtiments.
- Sur FONDS NEUFS : Egrenage, brossage et dépoussiérage soigné. Lavage à Haute Pression si le brossage s'avère insuffisant, séchage.
- Sur FONDS ANCIENS SAINS : Effectuer un nettoyage et démoussage sérieux avec PREFACE. Rincer abondamment à la Haute Pression. Laisser sécher quelques jours.
- Sur FONDS ANCIENS ECAILLANTS OU MAL ADHERENT : Elimination des parties non adhérentes par brossage, ponçage, grattage, lavage HP. Démoussage sérieux avec PREFACE. Rincer abondamment à la HP. Laisser sécher quelques jours.
- Si nécessaire, faire un traitement fongicide au PREFOND en préventif sans rincer.

APPLICATION

- En DIRECT :
 - 1^{ère} couche diluée à 10%
 - Deuxième couche **CELTIFIXALO** Pur
- Brosse ou rouleau antigoutte.
- Pistolet pneumatique : 10 % d'eau maximum pour les 2 couches.
- Pistolet Airless : 3 % d'eau.
- Homogénéiser avant application.
- La température d'application doit être comprise entre 5 °C et 35 °C avec une humidité relative de l'air inférieure à 80 %.
- La température du support devra être au moins de 5°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation

NETTOYAGE DU MATERIEL : avec de l'eau ou du NEMACRYL pour un nettoyage plus facile.

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

Teneur COV Max : < 40 g/l. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) 40 g/l (2010)
Extrait sec en poids : 66 % Viscosité : Thixotrope
Densité : 1.59 + 0,05. Teinte : BLANC Aspect : Mat.
Rendement : 4 à 8 m²/kg/couche de 40 microns.

Temps de séchage	10°C	20°C	30°C
Hors poussière	40mn	30mn	15mn
Recouvrables couches supplémentaires	12h	8h	5h

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, **CELTIFIXALO** pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

SECHAGE RAPIDE

- PERMEABLE A LA VAPEUR D'EAU CAR MICROPOREUX
- FIXATEUR ASSURANT UNE ACCROCHE EFFICACE

RESPECTE L'ENVIRONNEMENT

EFFICACITÉ ET RAPIDITÉ OPTIMALES

BON POUVOIR OPACIANT



GARNISSANT ELEVE MASQUANT LE FAIENCAGE

CONFORMITÉ

- CLASSIFICATION NFT 36005
- FAMILLE 1 CLASSE 7 B 2



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com