

# LA CELTIQUE INDUSTRIELLE

---

## LA VAGUE DE L'INNOVATION

ZA - BP 140 - 22191 PLERIN  
Tél. 02 96 79 86 86 - Fax 02 96 74 50 17  
[www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

### PROPRIETES

IMPERMEABILISANT VISUEL est une solution d'un composé organo-silicique qui permet d'assurer :

- L'hydrofugation des matériaux poreux, tels que : brique, pierre, ciment, béton, fibrociment, stuc, terre cuite, plâtre...
- La protection des monuments, statues, sculptures, contre les méfaits de la pluie.
- L'imperméabilisation des murs, façades, pignons, cheminées.

IMPERMEABILISANT VISUEL est incolore et ne change pas l'aspect des matériaux traités.

IMPERMEABILISANT VISUEL, en laissant circuler les gaz et vapeurs de l'intérieur vers l'extérieur, permet la respiration du support, il ne colmate pas les pores.

IMPERMEABILISANT VISUEL augmente la durée de vie des matériaux car il apporte une résistance remarquable aux agents de vieillissement (cycles gel et dégel, rayons UV, atmosphères salines, pluies acides).

IMPERMEABILISANT VISUEL s'applique à l'intérieur comme à l'extérieur sur supports secs.

Grâce à son fort pouvoir de pénétration, IMPERMEABILISANT VISUEL augmente le coefficient d'isolation thermique.

IMPERMEABILISANT VISUEL est très efficace contre la pluie, même par grand vent.

IMPERMEABILISANT VISUEL sèche rapidement et ne risque pas d'être entraîné par la pluie après l'application mais le traitement aura acquis ses qualités définitives après 24 heures de polymérisation.

IMPERMEABILISANT VISUEL est recouvrable par des peintures en dispersion aqueuse vinyliques, acryliques ou les pliolites, peintures oléo-résineuses ou alkydes.

IMPERMEABILISANT VISUEL ne renferme pas de solvants chlorés.

### MODE D'EMPLOI

IMPERMEABILISANT VISUEL s'utilise toujours pur, sur des supports sains, propres, secs, dépoussiérés et sur des surfaces verticales ou fortement inclinées. Les parties pulvérulentes devront être éliminées et les fissures rebouchées.

Dans le cadre d'un nettoyage sous pression, attendre 3 jours par temps sec avant l'application.

Pour des maçonneries neuves, attendre 28 jours minimum.

A l'aide d'un pulvérisateur, toujours pulvériser de haut en bas jusqu'au refus du matériau (saturation). Avec 1 litre d'IMPERMEABILISANT VISUEL, en fonction de la porosité du support, il est possible de couvrir une surface entre 4 et 10 m<sup>2</sup> environ.

### SECURITE D'EMPLOI

Inflammable. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

06/06/05

**IMPERMEABILISANT  
VISUEL**

**HYDROFUGEANT  
DE SURFACE**

**AUGMENTE LA DUREE DE  
VIE DES SUPPORTS  
TRAITES**

**FORME UNE BARRIERE  
HYDROPHOBE**

**LAISSE RESPIERER LE  
MATERIAU**

**S'UTILISE A L'INTERIEUR  
ET A L'EXTERIEUR**

**NE CHANGE PAS L'ASPECT  
DU SUPPORT**

**INCOLORE**

**DEPOSE AU CENTRE ANTI-  
POISON DE RENNES  
Tél : 02.99.59.22.22**