

FLEXIMPER

REVETEMENT IMPERMEABLE ELASTIQUE



RÉF > ETH10/ETH11

18/09/2017

PROPRIÉTÉS

- **FLEXIMPER** est un revêtement imperméable élastique. Il reste cependant microporeux et il autorise les échanges gazeux.
- Respect de l'environnement et conforme COV 2010.
- **FLEXIMPER** sèche rapidement.
- **FLEXIMPER** est stable aux ultra-violets.

SUPPORTS

- **FLEXIMPER** s'applique sur tout matériau de construction exigeant un système facile imperméabilisation
- Métaux ferreux et non ferreux, briques, béton.
- Le produit est applicable sur les façades, les murs mitoyens, les fondations, les gouttières, les collecteurs d'eau, les tuiles poreuses.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Nettoyer la surface à traiter.

APPLICATION

- Homogénéiser avant application.
- Brosse, Rouleau : Prêt à l'emploi.
- La température d'application doit être comprise entre 10 °C et 35 °C avec une humidité relative de l'air inférieure à 85 %.
- **FLEXIMPER** peut être recouvert d'une peinture en phase aqueuse. Attendre 8 jours de séchage avant application de la peinture.

NETTOYAGE DU MATERIEL

- Avec de l'eau ou NEMACRYL pour un nettoyage encore plus facile.

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

Viscosité : Thixotrope

Densité : 1.31 + 0,05.

Extrait : Poids 58 % Volume 45 %

Teneur COV Max : 8 g/l. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) 140 g/l (2010)

Rendement : 750 g/m²/couche de 0.5 mm.

Aspect : Satin

Temps de séchage	10°C	20°C	30°C
Hors poussière	30mn	20mn	10mn
Sec	4h	2h	1h
Recouvrable	12h	4h	3h
Dur	72h	48h	24h

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

- IMPERMEABLE
- SOUPLE ET ELASTIQUE
- FONGICIDE

SECHAGE RAPIDE

SANS ODEUR

RESPECTE
L'ENVIRONNEMENT



NETTOYAGE FACILE
A L'EAU

■ CLASSIFICATION
NFT 36005



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com