

# ACRYL VELOURS



PEINTURE ACRYLIQUE PHASE AQUEUSE INTERIEUR

RÉF > AYV10

21/01/2020

## PROPRIÉTÉS

Peinture aux copolymères acryliques en dispersion renforcé avec un promoteur d'adhérence.

**ACRYL VELOURS** possède une excellente adhérence sur différents supports, résistance aux chocs, rayures, abrasion humide et aux différents produits détergents.

**ACRYL VELOURS** est une peinture de décoration ou rénovation intérieure pour pièces sèches et humides, locaux tertiaires ou résidentiel (hôpitaux, résidences pour personnes âgées, locaux commerciaux, etc...).

La Finition VELOURS permet d'avoir à la fois une belle matité et un produit lavable.

## SUPPORTS

- Plâtre, enduit projeté, Placoplatre, papier à peindre, briques, ciment, PVC avec essai préalable indispensable, bois, tapisserie en fibre de verre.
- Anciennes peintures propres, adhérentes et dépolies si nécessaire.

## PREPARATION DES SUPPORTS

- Le support sera Conforme aux recommandations du DTU 59-1 concernant les travaux de peintures des bâtiments.
- Dans tous les cas, le support devra être propre et sec, et si nécessaire, dépoussiéré, ou lessivé.
- Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage.
- Sur support neuf et poreux, une couche de notre primaire CELTIFIXALO peut s'avérer nécessaire.

## APPLICATION

- Sur CELTIFIXALO : Deux couches d'**ACRYL VELOURS**
- En DIRECT : 1ère couche diluée à 10%  
2ème couche d'**ACRYL VELOURS** pur
- Brosse ou rouleau anti goutte.
- Pistolet Airless : 10 % d'eau.
- La température d'application doit être comprise entre 10 °c et 25 °c et une humidité relative de l'air inférieure à 80 %.

## NETTOYAGE DU MATERIEL

Avec de l'eau ou du NEMACRYL

## CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

Extrait sec en poids : 62 % en poids - 45 % en volume. Viscosité Thixotrope  
Densité : 1.45 ± 0,05. Teinte : Selon tarif. Aspect : Mat  
Rendement : 4 à 8 m<sup>2</sup>/kg/couche de 40 microns soit 250 à 125 g/m<sup>2</sup> selon la porosité du support et le mode application.

Temps de séchage	10°C	20°C	25°C
Hors poussière	40 mn	30 mn	15 mn
Recouvrable couches supplémentaires	8h	6h	2h


Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, **ACRYL VELOURS** pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine.

## PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS



TRAVAUX DE FINITION  
SOIGNES

SECHAGE TRES RAPIDE

SANS ODEUR

MICROPOREUX

NE COULE PAS

HAUT POUVOIR  
COUVRANT

CLASSIFICATION :

NFT 36005  
FAMILLE 1  
CLASSE 7 B2



LA CELTIQUE  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
contact@celtique-industrielle.com