

ANTIC

PRIMAIRE ANTI-CORROSION

RÉF > ANT10/15

14/03/2011



PROPRIÉTÉS

ANTIC est une peinture antirouille à base d'Alkyde modifié renforcé avec de l'ester d'époxy. Les caractéristiques techniques performantes d'**ANTIC** permettent un séchage rapide et un excellent pouvoir couvrant et opacifiant, et en font une peinture antirouille d'un excellent rapport qualité-prix.

SUPPORTS

Sur tous métaux ferreux (charpentes métalliques, ferronneries, matériel, châssis de véhicules, matériel TP, bâtiment...).

PREPARATION DESSUPPORTS

Éliminer la calamine - Dérouiller - Dégraisser - Rincer - Sécher.

APPLICATION

Deux procédés :

- Brosse, rouleau : Diluer avec 10% de PEINDIL.
 - Pistolet, pneumatique : Diluer avec 15% de PEINDIL.
- Température d'application : entre 5 et 35°C.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Au PEINDIL.

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

Viscosité : 2 mn CNF4.
Densité : 1,3.
Extrait sec en poids : 60%.
Aspect : mat.
Rendement : 6 à 8 m²/kg/couche de 30 microns.
Séchage : HP : 20 mn - Sec : 1 h - dur : 3H.
Recouvrable : Après 3h à la brosse, après 45' au pistolet.
Teintes : gris, noir, blanc.
Résiste à 130°C.
Conservation en emballage fermé : 12 mois.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.
Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

ANTI-ROUILLE POSSEDANT

- TEST VOLVO STD 423-0014 À 672 HEURES (R :0)
- UN SECHAGE RAPIDE
- UN POUVOIR OPACIFIANT ELEVE
- UN TEMPS DE PREPARATION REDUIT

EXCELLENTE
ADHERENCE
SUR METAUX



TRES APPRECIE
COMME PRIMAIRE ET
COMME
RETEVEMENT DE
PRESENTATION HAUT
DE GAMME

- CLASSIFICATION
NFT 36005
FAMILLE 1
CLASSE 4A



LA CELTIQUE
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86
contact@celtique-industrielle.com