

# ■ COUVREX

## REVETEMENT TOITURE

### CAOUTCHOUC CHLORE



RÉF > COU98/99

04/07/2008

## ■ PROPRIÉTÉS

**COUVREX** est à base de résine caoutchouc chloré, renforcé par des agents anticryptogamiques.

Il permet de redonner un aspect neuf aux anciennes toitures et il possède une résistance remarquable à l'eau ainsi qu'aux agents chimiques atmosphériques (notamment aux vapeurs d'acides).

## ■ SUPPORTS

Adhère sur tout support : ciment, fibro, tuile, bois, tôle galvanisée.  
Peut s'appliquer sur PRIMINOX, CELTIFIX et RAPSO.

## ■ PREPARATION DES SUPPORTS

**COUVREX** ne doit être appliqué que sur des supports sains, secs et exempts de mousses et salissures.

Pour les surfaces encrassées, chargées de mousse : préparer une solution de PRESOL 1 pour 5 ou PREFACE à 1 pour 10. Laisser agir. Eventuellement, effectuer un léger brossage. Un rinçage abondant à la machine à pression est indispensable afin d'éliminer toute trace de micro-organismes.

Sur tôle galvanisée neuve, faire une préparation avec DERPHOS dilué à 1 pour 3 suivi d'un rinçage abondant à la haute pression.

Pou ne pas détériorer le support, les décapages mécaniques, brossages métalliques ou acides forts, sont absolument déconseillés..

## ■ APPLICATION

En deux couches, bien homogénéiser avant application.

- A la brasse ou au rouleau : l ère couche dilue à 10% de PEINDIL
- Pistolet pneumatique : diluer COUVREX avec 10% de PEINDIL.
- Pistolet airless : diluer COUVREX avec 3% de PEINDIL.

Température d'application : 5 à 35°C.

NETTOYAGE DU MATERIEL : AU PEINDIL

## ■ CARACTERISTIQUES

Viscosité à 20°C et 65 % HR : 3'CNF4.

Densité  $\rho$  : 1,3.

Extrait sec en poids : 60%.

Aspect : mi-mat.

Séchage ; hors poussières : 30' - Sec : 2 h - Dur : 24 h

Rendement : 4 à 6 m<sup>2</sup>/kg/couche de 50 $\mu$  sur surfaces planes, selon la porosité du support.

Recouvrable : 4H.

Couleur : rouge tuile - bleu ardoise.

Résiste à une température de 120°C.

Conservation en emballage fermé : 18 mois.

## ■ PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

## LES + PRODUITS



EVITE LA  
REAPPARITION DE  
MOUSSES ET  
LICHENS

### RESISTANCE REMARQUABLE

- A L'EAU
- AUX INTEMPERIES
- AUX AGENTS CHIMIQUES

SECHAGE RAPIDE

TRES BONNE  
ADHERENCE



LONGEVITE  
IMPORTANTE DU  
FILM DE PEINTURE

### CLASSIFICATION

- NFT 36005  
FAMILLE 1
- CLASSE 8A



**LA CELTIQUE**  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
[contact@celtique-industrielle.com](mailto:contact@celtique-industrielle.com)