ACRYL SATIN

PEINTURE ACRYLIQUE PHASE AQUEUSE INTERIEUR



RÉF > AYS10 28/11/2019

PROPRIÉTÉS

Peinture aux copolymères acryliques en dispersion renforcé avec un promoteur d'adhérence et une alkyde polyuréthane.

ACRYL SATIN possède une excellente adhérence sur différents supports, résistance aux chocs, rayures, abrasion humide et aux différents produits détergents.

ACRYL SATIN est une peinture de décoration ou rénovation intérieure pour pièces sèches et humides, locaux tertiaires ou résidentiel (hôpitaux, résidences pour personnes âgées, locaux commerciaux, etc...).

SUPPORTS

- Plâtre, enduit projeté, Placoplatre, papier à peindre, briques, ciment, PVC avec essai préalable indispensable, bois, tapisserie en fibre de verre.
- Anciennes peintures propres, adhérentes et dépolies si nécessaire.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Le support sera Conforme aux recommandations du DTU 59-1 concernant les travaux de peintures des bâtiments.
- Dans tous les cas, le support devra être propre et sec, et si nécessaire, dépoussiéré, ou
- Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage.
- Sur support neuf et poreux, une couche de notre primaire CELTIFIXALO peut s'avérer nécessaire.

APPLICATION

• Sur CELTIFIXALO : Deux couches d'ACRYL SATIN : 1ère couche d'ACRYL MAT. • En DIRECT 2ème couche d'ACRYL SATIN

• Brosse ou rouleau anti goutte.

• Pistolet Airless: 10 % d'eau.

• La température d'application doit être comprise entre 10 °c et 25 °c et une humidité relative de l'air inférieure à 80 %.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Avec de l'eau ou du NEMACRYL

CARACTERISTIQUES A 20°C ET 65 % HR

Extrait sec en poids : 58 % en poids - 46 % en volume. Viscosité Thixotrope Densité: 1.30 + 0,05. Teinte: Selon tarif. Aspect: Satin

Rendement: 4 à 8 m2/kg/couche de 40 microns soit 250 à 125 g/m² selon la porosité du

support et le mode application.

Temps de séchage	10°C	20°C	25°C
Hors poussière	40 mn	30 mn	15 mn
Recouvrable couches supplémentaires	24h	12h	6h

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, **ACRYL SATIN** pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

Produit destiné à un usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr





BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86 contact@celtique-industrielle.com